

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sikafloor®-206 Screed

Стяжка для пола быстротвердеющая от 20 до 60 мм

### ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-206 Screed - это однокомпонентная, модифицированная полимерами сухая строительная смесь на цементной основе. Материал предназначен для устройства всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек на разделительном слое, а также для устройства полов с уклоном.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor®-206 Screed предназначен для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований слоем от 20 до 60 мм (локально от 10 до 80 мм) и устройства стяжки в жилых, офисных, торговых и общественных помещениях, а также в помещениях со слабой и умеренной интенсивностью механических воздействий.

Sikafloor®-206 Screed может применяться в качестве готового основания под керамическую плитку, натуральный камень, под укладку ПВХ покрытий на вспененной и войлочной основах, паркетной доски и ламината по подложке, ковровина, деревянных полов. При повышенных требованиях к качеству поверхности рекомендуется применить финишный самовыравнивающийся наливной пол серии Sika® Level или Sikafloor® Level. Материал Sikafloor®-206 Screed не предназначен для эксплуатации в качестве финишного покрытия.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности.
- Пешеходная нагрузка через 8 часов при толщине 40-50 мм.
- Укладка покрытия допускается через 24 часа.
- Хорошая подвижность и пластичность.
- Простота и удобство применения.
- Подходит для формирования уклонов.
- Небольшой расход.
- Выдерживает умеренные механические воздействия.
- Для внутренних и наружных работ.
- Для сухих и влажных помещений с отоплением и без.
- Применяется в системе «Теплый пол».
- Негорючий.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

ТУ 5745-069-13613997-2015

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Однородный порошок без комков
Упаковка	Бумажный мешок 25 кг.
Срок годности	12 месяцев с даты производства
Условия хранения	Хранить в невскрытой заводской упаковке, в сухих условиях, при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от намокания и замораживания
Внешний вид / цвет	Серый порошок
Максимальный размер зерен заполнителя	3 мм
Насыпная плотность	~1.65 кг/л ± 0,1

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на сжатие	>20 МПа через 28 суток	(ГОСТ Р 58277-2018)
Прочность на растяжение при изгибе	>6 МПа через 28 суток	(ГОСТ Р 58277-2018)
Прочность сцепления при растяжении	>0,6 МПа >1,5 МПа (гарантированно при применении адгезионного слоя)	(ГОСТ Р 58277-2018)
Температура эксплуатации	От -50°С до +70°С	

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	<p>Адгезионный слой: сухая смесь Sikafloor®-206 Screed, смешанная с водой и добавкой SikaLatex®.</p> <p>Грунтовочный слой: Sika® Primer Pro / Sikafloor®-07 Primer Pro в 1-2 слоя.</p> <p>Выравнивающая стяжка: Sikafloor®-206 Screed.</p> <p>При толщине стяжки менее 40 мм: материал Sikafloor®-206 Screed наносит по адгезионному слою.</p> <p>При толщине стяжки более 40 мм: в зависимости от нагрузок на полы нанесение стяжки возможно по адгезионному слою, по предварительно загрунтованной или увлажненной поверхности.</p> <p>При использовании разделительного слоя из различных пленок: толщина стяжки должна быть не менее 40-50 мм (минимальная толщина зависит от нагрузок на полы и от типа покрытия).</p> <p>При устройстве стяжки по тепло- или звукоизолирующему слою: толщина стяжки должна быть не менее 50 мм.</p> <p>Уход за свежеложенной стяжкой рекомендуется: акриловая грунтовка Sika® Primer Pro / Sikafloor®-07 Primer Pro или полиэтиленовая пленка.</p> <p>Мероприятия по уходу рекомендуются для предотвращения чрезмерного и преждевременного высыхания стяжки Sikafloor®-206 Screed.</p> <p>Для предотвращения чрезмерного и преждевременного высыхания стяжки Sikafloor®-206 Screed, на её поверхность нанести кистью, валиком или распылителем средство по уходу как только стяжка наберет прочность для пешеходного движения.</p> <p>Так же можно использовать в качестве защиты полиэтиленовую пленку.</p>
----------------	--

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Пропорция смешивания</b>	Расход 2,4-3,2 л на мешок смеси 25 кг. <b>Замечание:</b> Избыточное количество воды приведет к увеличению усадки и остаточной влаги. При недостаточном перемешивании смеси с водой или малом количестве воды затворения ухудшается удобоукладываемость раствора и недостаточное увлажнение связующего компонента приводит к снижению механических свойств.		
<b>Плотность свежеприготовленного раствора</b>	~1,9 кг/л ± 0,1	(ГОСТ 8735-88)	
<b>Расход</b>	~18-21 кг/м <sup>2</sup> для толщины 10 мм		
	Слой системы	Наименование толщина слоя ~2 мм	Расход
	Адгезионный слой при интенсивных и высоких нагрузках или при толщине менее 40 мм:	Вода: SikaLatex®: Sikafloor®-206 Screed: пропорции смешивания	0,25 кг/м <sup>2</sup> 0,25 кг/м <sup>2</sup> 4,0 кг/м <sup>2</sup> 1 : 1 : 16
	Грунтовочный слой при умеренных нагрузках:	Sika® Primer Pro/Sikafloor®-07 Primer Pro	1-2 слоя 0,15-0,2 л/м <sup>2</sup> /слой
	Слой стяжки:	Sikafloor®-206 Screed	18-21 кг/м <sup>2</sup> сухой смеси при толщине слоя 10 мм
	Уход за поверхностью:	Sika® Primer Pro/Sikafloor®-07 Primer Pro Пленка полиэтиленовая	0,15-0,2 л/м <sup>2</sup> /слой
<b>Выход готового материала</b>	С одного мешка весом 25 кг получается ~12 л раствора.		
<b>Толщина слоя</b>	От 20 до 60 мм (локально от 10 до 80 мм)		
<b>Температура материала</b>	<25°C		
<b>Температура воздуха</b>	Температура воздуха: от +8°C до +30°C, рекомендованная от +10°C до +25°C		
<b>Относительная влажность воздуха</b>	< 85 %		
<b>Время жизни</b>	Температура	Время	
	+10°C	60 минут	
	+20°C	40 минут	
	+30°C	30 минут	

Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	Тип материала	Время выдержки
	Керамическая плитка на цементном клее, обмазочная гидроизоляция на цементной основе	1-2 дня (зависит от толщины стяжки)
	Самовыравнивающийся наливной пол	2-4 дня (зависит от толщины стяжки, требуется контроль влажности)
	Рулонные материалы (ковролин, линолеум и т.п.)	4-7 дней (зависит от толщины стяжки, требуется контроль влажности)
	Покрытия из дерева, паркетная доска, ламинат, полимерные покрытия	7-10 дней (требуется контроль влажности)
<p>Время указано ориентировочно и для температуры +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Изменение температуры основания и относительной влажности воздуха оказывает сильное воздействие на время выдержки.</p> <p>Перед нанесением последующего покрытия убедитесь, что влажность поверхности находится в рекомендуемых, для этого покрытия, пределах.</p>		
<b>Готовность к эксплуатации</b>	<p>Пешеходная нагрузка ~8 часов</p> <p>Незначительная нагрузка ~24 часа</p> <p>Расчетная нагрузка ~28 дней</p> <p>Время указано ориентировочно и для температуры 20°C и относительной влажности воздуха 50%. Изменение температуры основания и относительной влажности воздуха оказывает сильное воздействие на скорость набора прочности.</p>	

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Для получения информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов пользователи должны обращаться к самой последней спецификации безопасности (SDS), содержащей физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

При устройстве стяжек по разделительному слою или более 40мм: очистить основание от мусора, наплывов раствора и сгладить резкие перепады, заполнить раствором штробы и выбоины обеспечить стабильность основания. При устройстве стяжек менее 40 мм (по грунтовке или адгезионному слою): основание должно быть прочным, однородным, сухим, без мусора и других загрязнений, локальные дефекты и трещины отремонтировать, обеспечить стабильность основания, обеспылить поверхность строительным пылесосом. Перед нанесением выравнивающего слоя основание необходимо очистить от остатков раствора, мусора и слабодержащихся частиц, обеспылить с помощью строительного пылесоса. Трещины, сколы и другие дефекты основания должны быть предварительно отремонтированы подходящими ремонтными материалами (например, материалами серии Sika® MonoTop, SikaFloor®, SikaDur®).

Перед нанесением адгезионного слоя основание необходимо отшлифовать и поверхность обеспылить строительным пылесосом

Перед нанесением SikaFloor®-206 Screed или адгезионного слоя основание должно быть смочено водой до насыщения.

## СМЕШИВАНИЕ

Адгезионный слой: смешайте в емкости необходимое количество воды и SikaLatex®, и при постоянном перемешивании медленно добавляйте нужное количество сухой смеси Sikafloor®-206 Screed.

После добавления всего количества материала перемешивайте раствор примерно 1-2 минуты до образования полностью однородной массы. Для перемешивания используйте низкооборотный электрический миксер 400-600 об/мин. Смесь должна немного выстояться, повторно перемешайте перед нанесением.

Выравнивающая стяжка: налейте в смесительную емкость необходимое количество чистой воды. При постоянном перемешивании медленно добавляйте сухую смесь Sikafloor®-206 Screed в емкость с водой. После добавления всего материала перемешивайте смесь еще примерно 2 минуты до образования полностью однородной массы. Для перемешивания используйте низкооборотный электрический миксер 400-600 об/мин. Не используйте смеситель гравитационного типа

## ПРИМЕНЕНИЕ

Адгезионный слой:

Вылейте приготовленный раствор Sikafloor®-206 Screed + вода + SikaLatex® (при высокой пористости основания можно исключить воду) на подготовленную и увлажненную поверхность и равномерно распределите с требуемым расходом с помощью кельмы, шпателя, маховой кисти или другого подходящего инструмента.

Примечания:

Нанесение Sikafloor®-206 Screed на адгезионный слой производить методом “мокрый по мокрому”, в течение 20-30 минут, пока адгезионный раствор свежий и не начал твердеть.

Выравнивающая стяжка:

Установите направляющие маяки и укрепите их по всей длине. Для этих целей можно использовать раствор Sikafloor®-206 Screed. Готовый к работе раствор для стяжки Sikafloor®-206 Screed равномерно распределите по поверхности основания и разровняйте по маякам при помощи правила. Для создания более качественной поверхности стяжку рекомендуется заглаживать металлической или пластиковой теркой. При наличии в бетонном основании деформационных швов их необходимо повторить в выравнивающей стяжке.

### ООО «Сика»

141733, Лобня

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

rus.sika.com



### Техническое описание продукта

Sikafloor®-206 Screed

Февраль 2022, Версия 01.02

020815030010000226

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после окончания работ все оборудование и инструменты необходимо тщательно промыть водой. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Sikafloor-206Screed-ru-RU-(02-2022)-1-2.pdf