

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaRapid® C-100

УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА

ОПИСАНИЕ

SikaRapid® C-100 – добавка, ускоряющая процесс твердения бетонов и растворов.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaRapid® C-100 применяется как эффективный ускоритель твердения, обеспечивающий высокий набор ранней прочности бетона.

Сферы применения:

- Производство ЖБИ, в том числе и предварительно напряжённых
- Производство товарного бетона с быстрым набором ранней прочности
- Бетонирование при пониженных температурах
- Бетонирование с использованием скользящей опалубки

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективное ускорение набора прочности в первые 24 часа
- Отсутствие негативного влияния на свойства суперпластификаторов и других добавок
- Отсутствие негативного влияния на конечную прочность бетона
- Минимальное влияние на сохраняемость бетонной смеси
- Увеличение оборачиваемости опалубки и форм
- Быстрый набор прочности предварительно напряжённых изделий
- Сокращение времени ТВО
- Возможность раннего нагружения конструкций
- Бетонирование при пониженных температурах
- Не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

| | |
|--------------------|---|
| Химическая основа | Неорганические соли |
| Упаковка | Контейнеры 1000 кг, возможна поставка в розлив |
| Внешний вид / цвет | Жидкость желтоватого цвета |
| Срок годности | 12 месяцев с даты изготовления |
| Условия хранения | В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C |
| Плотность | 1,43 – 1,47 кг/дм ³ (при 20°C) |
| Значение pH | 4,0 – 5,0 |
| Вязкость | 108 мПа*с (при 20°C) |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------|---|
| Рекомендуемая дозировка | 1,0 – 4,0% жидкой добавки от массы цемента. Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом |
|-------------------------|---|

Техническое описание продукта

SikaRapid® C-100

Март 2020, Версия 02.01

021402021000000072

оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний

Совместимость

Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании SikaRapid® C-100 с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси

Ограничения

Замёрзшая добавка SikaRapid® C-100 может быть применена после медленного оттаивания при комнатной температуре и тщательного перемешивания без ухудшения свойств

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SikaRapid® C-100 добавляется в воду замеса или одновременно с ней в миксер. Нельзя добавлять SikaRapid® C-100 к сухим компонентам бетонной смеси. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 60 секунд при наладке выпуска производственной партии бетонной смеси. После наладки время перемешивания в стационарном смесителе может быть сокращено при учёте того, что дальнейшее перемешивание будет осуществляться в автобетоносмесителе. В случае длительной транспортировки бетонной смеси допускается добавление SikaRapid® C-100 в автобетоносмеситель непосредственно на стройплощадке. При этом время перемешивания должно составлять минимум 1 минуту на 1 м³ бетонной смеси при высокой скорости вращения миксера. Перед укладкой необходимо визуально удостовериться в однородности консистенции бетонной смеси.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать SikaRapid® C-100 совместно с добавками, компенсирующими усадку бетона или вызывающими его расширение.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических това-

ров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта

SikaRapid® C-100
Март 2020, Версия 02.01
021402021000000072

SikaRapidC-100-ru-RU-(03-2020)-2-1.pdf

