

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2023-06-13

Sikacryl®-123 Window VT

Эластичный паронепроницаемый герметик для окон

ОПИСАНИЕ

Sikacryl®-123 Window VT - эластичный паронепроницаемый акриловый герметик, используемый при монтаже оконных конструкций.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikacryl®-123 Window VT предназначен для герметизации швов внутри помещений при установке оконных, балконных и витражных конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия к древесине, ПВХ, алюминию, бетону и керамике
- Эластичность до $\pm 15\%$
- Паронепроницаем
- Устойчив к УФ-излучению
- Легко окрашивается
- Прост в применении

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Акриловая дисперсия
Упаковка	Пластиковое ведро 7 кг, туба 600 мл, картридж 300 мл
Срок годности	18 месяцев
Условия хранения	Хранить в недоступном для детей, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 °С до +30 °С. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -30 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов замораживания / оттаивания не более 10.
Цвет	Белый, бежевый, кирпично-красный, темно-коричневый, антрацитовый.
Плотность	1,56 кг/л

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модуль упругости	0,25 МПа
Растяжение до разрыва	250 %
Деформация	15 %
Усадка	10 %
Температура эксплуатации	От -30 °С до +70 °С

Техническое описание продукта 2023-06-13

Sikacryl®-123 Window VT
Июнь 2023, Версия 01.01
02051404000000138

THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS PRODUCT DATA SHEET (PDS) IS STILL UNDER DEVELOPMENT AND HAS NEITHER BEEN FINALLY RELEASED NOR CERTIFIED. THIS PDS MUST NOT BE USED FOR THE APPLICATION OF THE PRODUCT. SIKA MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE PERFORMANCE, QUALITY OR OTHER CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	90 г/пог. м (при ширине шва 200 мм и глубине 3 мм)
Температура воздуха	От +5 °С до +35 °С
Подкладочный материал	Для снижения расхода герметика и предотвращения трехстороннего склеивания используйте полиэтиленовый шнур.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не допускается нанесение герметика во время атмосферных осадков.
- Перед герметизацией древесины следует временно защитить от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
- Не допускается проведение работ на поверхностях, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей или подвергшихся нагреву от солнца.
- Не допускается нанесение на загрязненное, влажное или обледеневшее основание.
- После нанесения герметик необходимо защитить от прямого воздействия атмосферных осадков на как минимум 2 часа при +23 °С.
- При нанесении на древесину предварительно обработанную защитными или декоративными составами (лак, краска, лазурь, масло) необходимо пробное нанесение герметика для оценки совместимости.
- Не допускается разбавления герметика.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Sikacryl®-123 Window VT поставляется в готовом к применению виде. Поместите тубу в пистолет и выдавите Sikacryl®-123 Window VT в шов, добиваясь сплошного контакта герметика с краями шва и избегая образования пустот. Рекомендуется применять малярную ленту или смочите герметик мыльным раствором перед заглаживанием для

ООО «Сика»

141733, Лобня

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

rus.sika.com



Техническое описание продукта 2023-06-13

Sikacryl®-123 Window VT

Июнь 2023, Версия 01.01

02051404000000138

создания ровного шва. Удалите малярную ленту до начала полимеризации герметика. Не применяйте растворители.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите инструменты и оборудование сразу после использования водой. Отвержденный материал удаляется только механически.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

PROVISIONAL_Sikacryl-123WindowVT-ru-RU-(06-2023)-1-1.pdf