

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SYNTEKO® NATURAL

Масло для деревянных полов

ОПИСАНИЕ

Не содержащее растворителей масло, с лёгким запахом.

НАЗНАЧЕНИЕ

SYNTEKO® NATURAL только для профессионального применения.

Для обработки деревянных полов, а также пробковых полов, деревянных лестниц, подоконников, скамей и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без растворителей
- Практически без запаха
- Обладает хорошей укрывистостью
- Быстро сохнет
- Прост в применении
- Не желтеет
- Отличная износостойкость
- Можно покрыть финишными лаками на водной основе SYNTEKO®
- Можно колеровать пастами SYNTEKO® TINTING PASTE

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Металлическая канистра:	1 л
Срок годности	24 месяца с даты изготовления	
Условия хранения	Хранить при температуре от +10 °С до +30 °С в сухих условиях. Беречь от мороза.	
Плотность	~ 0,96 кг/л	
Содержание сухого вещества по объёму	~99 %	

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	На слой:	15–60 м ² /л 20–70 г/м ²
Зависит от инструментов и породы дерева. Количество слоёв зависит от типа древесины.		

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Удалить старые слои и загрязнения в древесине используя шлифовальную машину. Первое шлифование производится с помощью грубой наждачной бумаги и высокого давления машины на пол. Поверхность пола должна быть максимально ровной. Если пол местами неровный, отшлифуйте местно, чтобы выровнять эти участки.

Окончательное шлифование производится наждачной бумагой с зернистостью от 100 до 120, и с минимально возможным давлением машины на пол. Если давление слишком высокое, мягкая древесина может повредиться. Когда влага воздействует на мягкую древесину, она поднимает волокна, образуя. Пропылесосьте пол перед нанесением покрытия. Не забудьте удалить пыль с плинтусов, подоконников, радиаторов и т. д.

СМЕШИВАНИЕ

Для смешивания SYNTEKO® NATURAL с SYNTEKO® TINTING PASTE необходимо добавить колеровочную пасту в масло и тщательно взболтать ёмкость (см. соответствующее техническое описание продукта). Всегда используйте всё содержимое тубика, чтобы избежать разницы в цвете при смешивании различных объёмов. Колерованное масло сохраняет все свойства, что и нейтральное. Колеровочная паста SYNTEKO® TINTING PASTE доступна в 7 цветах: Чёрное дерево, олива, синевато-стальной, белое дерево, красное дерево (махалон), палисандр, тик.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка к промасливанию

Перед началом работ защитите прилегающие участки от брызг.

Необходимое количество слоев зависит от того, сколько масла впитает пол. Лучший результат достигается при нанесении масла на пол в несколько тонких слоёв. Хвойные породы и бук впитывают больше, лиственные и экзотические (маслянистые) породы впитывают меньше масла. Древесину необходимо промасливать до насыщения, невпитавшееся масло следует удалить. Большие площади следует разделить на более мелкие участки площадью 15–20 м² или участки, которые можно обработать за 20 минут. В жаркую сухую погоду площади следует уменьшить. Тщательно встряхивайте ёмкость с маслом до и во время использования.

Промасливание

Нанесите SYNTEKO® NATURAL аппликатором с резиновым лезвием (ракелем), вылейте прямо на пол и распределите с помощью красного пада. Используйте маленькую кисточку или маленький аппликатор в местах, где трудно достать обычным аппликатором. Примерно через 20 минут приступайте к обработке пола красным полировальным диском на скорости 150 об/мин. Слишком много масла будет расплескиваться. Используйте около 150 об / мин при использовании машины. Затирку красным па-

дом необходимо начать в течение 20 минут при нормальной температуре. Добавьте больше масла, если необходимо. Повторите процесс, пока древесина впитывает масло. Удалите все лишнее масло с помощью хлопчатобумажной ткани. Замените пад или ткань для уборки при насыщении маслом.

Полирование

Примерно через 3–4 часа отполируйте пол красным полировальным диском.

Окончательное полирование выполнить хлопковой неворсистой тканью на скорости 150–300 об/мин.

Не допускайте высыхания невпитавшегося масла на поверхности древесины. Невпитавшийся SYNTEKO® NATURAL оставляет на поверхности пола блестящие пятна. Повторно отполируйте красным падом перед эксплуатацией через 1–2 дня после последней полировки.

Покрытие финишными лаками на водной основе

Повторное покрытие промасленного пола дает возможность колеровать готовый пол, улучшить цвет экзотических пород дерева и уменьшить разницу цвета финишных лаков на водной основе. Данное финишное покрытие обеспечивает особую защиту пола и облегчает уход.

Пол, обработанный маслом, может быть повторно покрыт любым из финишных покрытий SYNTEKO® спустя 16 часов при нормальных условиях (см. соответствующее техническое описание продукта). Перед нанесением финишного лака, поверхность должна быть слегка отполирована с помощью диска с сухой неворсистой тканью, на скорости 150–300 об/мин, чтобы избавиться от масляных подтёков.

Риск самовоспламенения! Содержит олифу. Собирать излишки масла, используя ветошь в огнестойкий контейнер и утилизировать.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поверхности, обработанные маслом для пола SYNTEKO® легко содержать в чистоте. Регулярный уход восстановит блеск вашего пола и сохранит его красивый внешний вид на долгое время.

Как правило, хватает регулярной чистки пылесосом и при необходимости мытья с помощью SYNTEKO® SOAP хорошо отжатой тряпкой. Следы от резиновых подошв, крема для обуви, губной помады, чернил и т. д. необходимо удалить с помощью SYNTEKO® REMOVER или минеральных спиртов. Избегайте чистки с помощью грубой щетки или сильных моющих средств.

Для периодического ухода за полами, обработанными маслами SYNTEKO® используйте SYNTEKO® RECOVER. Частота использования зависит от интенсивности движения и от того, как часто очищается пол:

- Обычно раз в два года для жилых площадей.
- Прибл. 2–4 раза в год для коммерческих площадей.

Регулярный уход следует начинать прежде, чем слой изнашивается до чистой древесины.

Для всех продуктов SYNTEKO® обратитесь к соответствующему техническому описанию.

Техническое описание продукта

SYNTEKO® NATURAL

Июнь 2020, Версия 01.01

020812020110000002

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

SYNTEKO® NATURAL

Июнь 2020, Версия 01.01

020812020110000002

SYNTEKONATURAL-ru-RU-(06-2020)-1-1.pdf

