

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sikafloor®-263 SL

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для самовыравнивающихся и высоконаполненных покрытий

### ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-263 SL представляет собой двухкомпонентное вяжущее универсального применения на основе эпоксидной смолы.

«По составу материал удовлетворяет требованиям немецкой ассоциации Vauchemie e.V. (немецкая Ассоциация по материалам строительной химии)»

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor®-263 SL только для профессионального применения.

Sikafloor®-263 SL используется как:

- Для устройства самовыравнивающихся и высоконаполненных покрытий бетона и цементных стяжек, подверженных средним и среднетяжелым изнашивающим нагрузкам, например, склады, сборочные цеха, мастерские, гаражи, погрузо-разгрузочные площадки и др.
- Нескользящее покрытие рекомендуется для влажных производств, например, пивоваренной и пищевой промышленности, производственных ангаров и др.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая наполняемость кварцевым песком
- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Легкость нанесения
- Непроницаемость для жидкостей
- Глянцевое покрытие
- Возможно создание нескользкой поверхности

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### LEED Rating

Sikafloor®-263 SL соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2: Материалы с низким уровнем эмиссии: краски и покрытия SCAQMD Метод 304-91 Содержание ЛОС <100 г / л

### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Классификация покрытия Sikafloor®-263 SL CSM по результатам оценки эмиссии частиц из покрытия в соответствии с – ISO 14644-1, класс 5– Отчет № SI 0904-480 и класс А по стандарту GMP , отчет №. SI 1008-533.
- Классификация покрытия Sikafloor®-263 SL CSM по результатам оценки эмиссии газов из покрытия в соответствии с – ISO 14644-8, класс 6,5 - Отчет № SI 0904-480.
- Хорошая биологическая стойкость в соответствии с ISO 846, CSM Отчет № 1008-533
- Классификация пожаробезопасности в соответствии с EN 13501-1, Отчет № 2007-B-0181/14, MPA Dresden, Германия, февраль 2007г.
- Материал для стяжки из синтетической смолы согласно EN 13813:2002,, Декларация о соответствии 02 08 01 02 05 00000002 1008, сертифицирован уполномоченным органом по сертификации производственного контроля 0921, сертификат соответствия заводского контроля производства 2017 и снабжен маркировкой CE.
- Покрытие для защиты поверхности бетона в соответствии с EN 1504-2:2004, Декларация о соответствии 02 08 01 02 05 00000002 1008, сертифицирован уполномоченным органом по сертификации производственного контроля 0921, сертификат соответствия заводского контроля производства 2017 и снабжен маркировкой CE.
- ISEGA сертификат соответствия 41583 U16



## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

<b>Химическая основа</b>	Эпоксидная смола	
<b>Упаковка</b>	Компонент А	15,8 кг металлическое ведро
	Компонент В	4,2 кг металлическое ведро
	Компонент А+В	20 кг упаковки с готовой смесью
	Компонент А	220 кг бочки
	Компонент В	177 кг, 59 кг бочки
	Компонент А+В	1 бочка Комп. А (220 кг) + 1 бочка Комп. В (59 кг) = 279 кг 3 бочки Комп. А (220 кг) + 1 бочка Комп. В (177кг) = 837кг
<b>Внешний вид / цвет</b>	Смола – компонент А:	цветная жидкость
	Отвердитель – компонент В:	прозрачная жидкость
	RAL 1001, 6021, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 9002 Другие цвета под заказ. Под воздействием солнечного света может произойти обесцвечивание и изменение цвета, это не оказывает влияние на функциональность покрытия.	
<b>Срок годности</b>	24 месяца с даты изготовления	
<b>Условия хранения</b>	Продукт должен храниться в не вскрытой и неповрежденной герметичной заводской упаковке, в сухих условиях при температуре от + 5 °С до + 30 °С.	
<b>Плотность</b>	Компонент А	~ 1,50 кг/л (DIN EN ISO 2811-1)
	Компонент В	~ 1,00 кг/л
	Смесь	~ 1,44 кг/л
	Наполненная песком смола ( 1:1)	~ 1,84 кг/л
	Все значения плотности приведены при температуре +23 °С.	
<b>Содержание сухого вещества по весу</b>	~100 %	
<b>Содержание сухого вещества по объему</b>	~100 %	

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Твердость по Шору D</b>	~76 (7 дней / +23 °С)	(DIN 53 505)
<b>Прочность на истирание</b>	41 мг (CS 10/1000/1000) (8 дней / +23 °С)	(DIN 53 505)
<b>Прочность на сжатие</b>	Смола (наполненная 1:0,9 с F34): ~ 50 Н/мм <sup>2</sup> (28 дней / +23 °С)	(EN196-1)
<b>Прочность на растяжение при изгибе</b>	Смола (наполненная 1:0,9 с F34): ~ 20 Н/мм <sup>2</sup> (28 дней / +23 °С)	(EN 196-1)
<b>Прочность сцепления при растяжении</b>	> 1,5 Н/мм <sup>2</sup> (разрушение по бетону)	(ISO 4624)
<b>Химстойкость</b>	Устойчив ко многим химикатам. Для получения конкретной информации обратитесь в технический центр Sika.	

## Термостойкость

<b>Воздействие*</b>	<b>Сухое тепло</b>
Постоянно	+50 °С
Кратковременно макс. 7 дней	+80 °С
Кратковременно макс. 12 часов	+100 °С

Допустимо кратковременное воздействие влажного тепла при температуре до +80°С (очистка паром).

\*Без одновременного химического и механического воздействия и только для систем Sikafloor® с наполнением песком при толщине ок. 3 - 4 мм.

---

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Системы	Пожалуйста, обратитесь к системной спецификации:	
	Sikafloor® MultiDur ES-24	Гладкое одноцветное эпоксидное покрытие
	Sikafloor® MultiDur EB-24	Шероховатое эпоксидное напольное покрытие

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания	Компонент А : Компонент В = 79 : 21 (по массе)		
Расход	~0,3-0,5 кг/м <sup>2</sup> наносится валиком ~0,9-1,2 кг/м <sup>2</sup> применяется в качестве самоочищающегося износостойкого слоя Примечание: приведенные данные являются теоретическими и не учитывают пористость основания, волнистость поверхности, неоднородность толщины слоя и отходы. Более подробную информацию см. в технологическом описании Sikafloor® Multidur ES-24 и Sikafloor® Multidur EB-24.		
Температура воздуха	От +10 °С мин. до +30 °С макс.		
Относительная влажность воздуха	80 % отн.влажн. макс.		
Точка росы	Остерегайтесь выпадения конденсата. Температура основания и не затвердевшего пола должна быть минимум на 3 °С выше точки росы. В противном случае возможно выпадение конденсата и появление выцветов на поверхности пола. Примечание: Низкие температуры и высокая влажность повышают вероятность выцвета поверхности.		
Температура основания	От +10 °С мин. до +30 °С макс.		
Влажность основания	Не более 4% по массе Методы измерения: Sika-Tramex или карбидный. Не должно быть поднимающейся влаги, тест ASTM (полиэтиленовая пленка).		
Время жизни	<b>Температура</b>	<b>Время</b>	
	+10 °С	~ 60 минут	
	+20 °С	~ 30 минут	
	+30 °С	~ 15 минут	
Время отверждения	Перед нанесением следующего слоя Sikafloor®-263 SL:		
	<b>Температура основания</b>	<b>Минимум</b>	<b>Максимум</b>
	+10 °С	30 часов	3 дня
	+20 °С	24 часа	2 дня
	+30 °С	16 часов	1 день
Данные ориентировочные и зависят от условий окружающей среды, особенно от температуры и относительной влажности.			

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

- Бетонное основание должно быть твердым и иметь достаточную прочность на сжатие (минимум 25 Н/мм<sup>2</sup>) с минимальной прочностью на растяжение 1,5 Н/мм<sup>2</sup>.
- Основание должно быть чистым, сухим и свобод-

ным от любых загрязнений, таких как грязь, масло, смазки, покрытия и поверхностные обработки и т. д.

- Бетонное основание должно быть механически обработано, например дробеструйной обработкой или фрезерованием для удаления цементного молочка и получения открытой текстурированной поверхности.
- Непрочный бетон должен быть удален, а дефекты

Техническое описание продукта

Sikafloor®-263 SL

Июль 2018, Версия 07.01

020811020020000054

BUILDING TRUST



поверхности, такие как отверстия и пустоты, должны быть полностью отремонтированы.

- Ремонтные работы на основании, заполнение отверстий / пустот и выравнивание поверхности должны выполняться с использованием соответствующих материалов Sikafloor®, Sikadur® и Sikagard®.
- Вся пыль, рыхлый и сыпучий материал должны быть полностью удалены с поверхности перед нанесением продукта, желательна щетка или пылесосом.

## СМЕШИВАНИЕ

Хорошо перемешайте компонент А. Вылейте всё содержимое из ёмкости с компонентом В в ёмкость с компонентом А и непрерывно перемешивайте до получения однородной смеси в течении 3-х минут. После смешивания компонентов А и В добавьте кварцевый песок и, если необходимо, Extender Т и перемешивайте еще 2 минуты до получения однородной смеси. Для обеспечения тщательного смешивания перелить смесь в чистую ёмкость и снова перемешать до получения однородной смеси. Не допускайте излишнего вовлечения воздуха.

### Инструменты для смешивания

Sikafloor®-263 SL должно быть тщательно перемешано с использованием низкоскоростной электрической мешалки (300-400 об / мин) или другого подходящего оборудования. Для приготовления раствора используйте миксер принудительного перемешивания. Не применяйте гравитационную мешалку.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ проверьте влажность основания, относительную влажность воздуха и точку росы. Если влажность основания > 4% по массе используйте, Sikafloor® EроСет® в качестве временной влагопреграды.

### Грунтовка:

Грунтовка наносится сплошным слоем на всей поверхности. При необходимости нанесите второй слой грунтовки. Наносить Sikafloor® -156/-161/-160 кистью, валиком или резиновым шпателем. После нанесения прокатать грунтовку валиком в двух перпендикулярных направлениях.

### Выравнивающая стяжка:

Грубую поверхность необходимо выровнять в первую очередь. Для этого используйте выравнивающий раствор Sikafloor®-156/-161/-160 (см. техническое описание).

### Основной слой, гладкий:

Sikafloor®-263 SL выливается на пол и равномерно распределяется зубчатым шпателем. После равномерного распределения материала поверните зубчатый валик и разгладьте поверхность, чтобы добиться более высокого качества отделки. Сразу после этого поверхность прокатывается игольчатым валиком в поперечных направлениях для выравнивания и удаления вовлеченного воздуха.

### Broadcast system:

Sikafloor®-263 SL выливается на пол и равномерно распределяется зубчатым шпателем. Сразу после этого прокатывается игольчатым валиком для выравнивания и удаления вовлеченного воздуха. Засыпка песком производится в интервале от 15 до 30 минут (при +20°C), вначале песок рассыпается слегка, потом до полного насыщения и с избытком.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очищайте все инструменты и оборудование сразу после использования с помощью Thinner С. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания пола Sikafloor®-263 SL в хорошем состоянии, немедленно удаляйте все загрязнения. Периодически делайте уборку с помощью щеточных моющих машин, водой под давлением, делайте уборку пылесосом и т.п. с использованием подходящих моющих средств и восков.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

### Качество и подготовка основания

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Оценка и подготовка поверхности для системы полов".

### Инструкция по применению

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Смешивание и нанесение покрытий".

### Уход

Пожалуйста, обратитесь к "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносите Sikafloor®-263 SL на основания с повышенной влажностью.
- Не рассыпайте песок на грунтовочный слой.
- Свеженанесенный Sikafloor®-263 SL необходимо защищать от попадания влаги или конденсата не менее 24 часов.
- Для помещений с небольшой нагрузкой и нормальной впитывающей способностью бетона нанесение грунтовки Sikafloor®-156/-161/-160 при последующем нанесении высоко наполненного покрытия не обязательно.
- Для тонкослойных / текстурных покрытий: На неровные и загрязненные поверхности не следует наносить тонкослойные покрытия. Поэтому, перед нанесением покрытия, сами эти поверхности и примыкающие зоны должны быть тщательно подготовлены и очищены.
- Неправильное обследование или ремонт трещин может привести к уменьшению срока службы и растрескиванию покрытия.
- Для получения однородности цвета в каждой зоне, используйте Sikafloor®-263 SL из одной партии.
- При определенных условиях, точечные нагрузки в сочетании с подогревом пола или высокими температурами окружающей среды могут привести к

появлению отпечатков на поверхности пола.

- Если требуется прогрев помещения, не используйте отопительные приборы, работающие на газу или жидком топливе. Этот тип оборудования в процессе работы генерирует большое количество CO<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>O в газообразной форме, что может привести к существенному ухудшению внешнего вида напольного покрытия. Для прогрева помещения пользуйтесь электрическими теплогенераторами.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

### ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

В соответствии с Европейской директивой 2004/42 максимально допустимое содержание легко летучих веществ (материала категории IIA / j тип sb) составляет 500 г/л (пределы 2010) для материалов готовых к применению. Максимальное содержание легко летучих веществ в Sikafloor®-263 SL меньше 500 г/л, для материала готового к применению.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

#### ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



#### Техническое описание продукта

Sikafloor®-263 SL

Июль 2018, Версия 07.01

020811020020000054

Sikafloor-263SL-ru-RU-(07-2018)-7-1.pdf

