

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Separol®-405

Смазка для форм и опалубки

ОПИСАНИЕ

Sika® Separol®-405 – готовая к применению смазка для форм и опалубки на основе комбинации растительных масел. Продукт разрабатывался с учётом требований к производству изделий из жёстких бетонных смесей с мгновенной распалубкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sika® Separol®-405 применяется для изготовления монолитных конструкций в условиях стройплощадки или ЖБИ в заводских условиях. Смазка обеспечивает высокое качество лицевой поверхности бетона при использовании высококачественной опалубки, превосходное разделение опалубки и бетона, а так же обладает защитными свойствами. Sika® Separol®-405 может использоваться для всех типов форм и опалубки.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Растительные масла с функциональными компонентами
Упаковка	Контейнеры 850 кг, бочки 180 и 150 кг, канистры 10 кг
Внешний вид / цвет	Бесцветная или желтоватая жидкость
Срок годности	36 месяцев
Условия хранения	Хранить в оригинальной герметичной упаковке при температуре от -10°C до +35°C. При отрицательных температурах загустевает, после размораживания сохраняет свои свойства
Плотность	0,82 – 1,02 кг/дм ³ (при 20°C)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	80-90 м ² /л для неабсорбирующих поверхностей
Температура воздуха	От -10°C до +50°C

Техническое описание продукта

Sika® Separol®-405

Декабрь 2024, Версия 03.01

021405021000000379

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Sika® Separol®-405 наносится максимально тонким слоем на предварительно очищенную от грязи и бетона поверхность опалубки или формы с помощью пульверизатора, кисти или валика. Обработанную с помощью Sika® Separol®-405 опалубку легко отличить от необработанной по маслянистому блеску. Следует избегать нанесения избыточного количества смазки, образующей сгустки и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губкой.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Зика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru

ООО «Строительные системы»

109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2
Тел.: +7 495 225 6436
E-mail: stroysist@ru.sika.com



Техническое описание продукта

Sika® Separol®-405
Декабрь 2024, Версия 03.01
021405021000000379

SikaSeparol-405-ru-RU-(12-2024)-3-1.pdf

