

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sikafloor®-264 Thixo

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для формирования финишных текстурированных покрытий

### ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-264 Thixo представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу. "По составу материал удовлетворяет требованиям Немецкой ассоциации Bauchemie e.V. (немецкая Ассоциация по материалам строительной химии)".

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor®-264 Thixo только для профессионального применения.

- Для устройства тонкослойных окрасочных покрытий для бетонных и цементных стяжек, подверженных нормальному и среднетяжелым нагрузкам, таким как склады, сборочные цеха, мастерские, гаражи, погрузо-разгрузочные площадки и др.
- В качестве финишного покрытия эпоксидных высоконаполненных, шероховатых напольных покрытий, таких как многоэтажные и подземные автостоянки, ангары и во влажных зонах, например, производственных помещениях по изготовлению напитков и в пищевой промышленности.
- Для формирования текстурного финишного покрытия, где требуется устойчивость к скольжению и легкая очистка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая химическая и механическая стойкость
- Легкость нанесения
- Непроницаемость для жидкостей
- Полностью твёрдый материал
- Глянцевое покрытие
- Удобство чистки
- Возможно создание нескользящей поверхности

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствует стандарту LEED v2009 IEQc 4.2: использование безвредных материалов - красок и покрытий.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Сертификат по выбросам частиц продукта Sikafloor®-264 Thixo, CSM квалификационное удостоверение – ISO 14644-1, класс 5– отчет № SI 1204-593 и GMP класс A, отчет № SI 1204-593.
- Материал для стяжки из полимерной смолы согласно EN 13813:2002, Декларация о соответствии 02 08 11 02 002 0 000056 2017, сертифицировано Органом промышленного контроля 0921, сертификат соответствия заводского контроля производства 2017 и обладает маркировкой CE.
- Покрытие для защиты поверхности бетона в соответствии с EN 1504-2:2004, Декларация о соответствии 02 08 11 02 002 0 000056 2017, сертифицировано Органом промышленного контроля 0921, сертификат соответствия заводского контроля производства 2017 и обладает маркировкой CE.
- Пожарная классификация в соответствии с EN 13501-1, отчет № 2013-B-2119/04, МРА Дрезден, Германия, июль 2013 года (проверено как часть системы Sikafloor® Multidur ET-14).



### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

#### Техническое описание продукта

Sikafloor®-264 Thixo  
Июль 2018, Версия 02.01  
020811020020000056

<b>Химическая основа</b>	Эпоксидная смола	
<b>Упаковка</b>	Часть А	23,7 кг металлическое ведро
	Часть В	6,3 кг металлическое ведро
	Часть А+В	Упаковки по 30 кг, готовые к смешиванию
<b>Внешний вид / цвет</b>	Смола - часть А: Отвердитель - часть В	Цветная жидкость Прозрачная жидкость
	RAL 7032, 7035, 7037 Другие цвета по запросу	Под действием прямых солнечных лучей может происходить некоторое обесцвечивание и изменение цвета покрытия, однако, это не влияет на функциональность и эксплуатационные характеристики покрытия.
<b>Срок годности</b>	24 месяцев с даты производства	
<b>Условия хранения</b>	Продукт следует хранить в оригинальной неоткрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +30 °C.	
<b>Плотность</b>	Часть А	~ 1,60 кг/л (DIN EN ISO 2811-1)
	Часть В	~ 1,00 кг/л
	Смешанная смола	~ 1,40 кг/л
	Все значения плотности при +23 °C.	
<b>Содержание сухого вещества по весу</b>	~100 %	
<b>Содержание сухого вещества по объему</b>	~100 %	

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Твердость по Шору D</b>	~76 (7 дней / +23 °C)	(DIN 53 505)
<b>Прочность на сжатие</b>	~60 Н/мм <sup>2</sup> (Смола заполнена 1:0,9 с F34) (28 дней / +23 °C)	(EN196-1)
<b>Прочность на растяжение при изгибе</b>	~30 Н/мм <sup>2</sup> (Смола заполнена 1:0,9 с F34) (28 дней / +23 °C)	(EN196-1)
<b>Прочность сцепления при растяжении</b>	> 1,5 Н/мм <sup>2</sup> (разрушение по бетону)	(ISO 4624)
<b>Химстойкость</b>	Устойчив ко многим химикатам. Для получения подробной информации обратитесь в технический центр Sika.	
<b>Термостойкость</b>	<b>Воздействие*</b> Постоянное Кратковременное, макс. 7 суток Кратковременное, макс. 12 часов	<b>Сухой нагрев</b> +50 °C +80 °C +100 °C
	Допускается кратковременный влажный/мокрый нагрев* до +80 °C, но только изредка (например, во время очистки паром и т. д.)	
	*Без одновременного химического и механического воздействия и только в сочетании с системами Sikafloor® как высоконаполненная система с толщиной ок. 3 - 4 мм.	

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

<b>Системы</b>	Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию: Sikafloor® Multidur ET-15	Текстурированное, одноцветное, двухкомпонентное эпоксидное покрытие наносимое валиком
----------------	--	---

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Техническое описание продукта  
Sikafloor®-264 Thixo  
Июль 2018, Версия 02.01  
020811020020000056



**Пропорция смешивания**

Часть А : часть В = 79 : 21 (по массе)

**Расход** $\sim 0,5\text{--}0,8 \text{ кг}/\text{м}^2$ 

Данные теоретические и не учитывают пористость основания, шероховатость и неоднородность поверхности толщину слоя и потери и т.д. Более подробную информацию см. в технологическом описании Sikafloor® Multidur ET-15.

**Температура воздуха**

От +10 °C мин. до +30 °C макс.

**Относительная влажность воздуха**

80 % отн.влажн. макс.

**Точка росы**

Избегайте выпадения конденсата!

Температура основания должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °C во избежание выпадения конденсата или изменения цвета поверхности.

Примечание: Низкие температуры и высокая влажность повышают вероятность выцветания.

**Температура основания**

От +10 °C мин. до +30 °C макс.

**Влажность основания**

Содержание влаги &lt; 4% весовых.

Метод определения: Прибор Sika®-Tramex, измерение значения СМ (CARBIDE METHOD) или метод сушки в печи.

Влагосодержание не должно превышать значений, установленных ASTM (испытание под полиэтиленовой пленкой).

**Время жизни****Температура****Время** $+10^\circ\text{C}$  ~ 50 минут $+20^\circ\text{C}$  ~ 25 минут $+30^\circ\text{C}$  ~ 15 минут**Время отверждения**

Перед нанесением Sikafloor®-264 Thixo на Sikafloor®-156/-161 /-160 допускается:

<b>Температура основания</b>	<b>Минимум</b>	<b>Максимум</b>
------------------------------	----------------	-----------------

 $+10^\circ\text{C}$  24 часа 3 дня $+20^\circ\text{C}$  12 часов 2 дня $+30^\circ\text{C}$  8 часов 24 часа

Перед нанесением Sikafloor®-264 Thixo на Sikafloor®-263SL допускается:

<b>Температура основания</b>	<b>Минимум</b>	<b>Максимум</b>
------------------------------	----------------	-----------------

 $+10^\circ\text{C}$  30 часов 3 дня $+20^\circ\text{C}$  24 часа 2 дня $+30^\circ\text{C}$  16 часов 1 день

Указанные промежутки времени являются приблизительными и могут изменяться под воздействием окружающих условий, особенно температуры и относительной влажности.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА**

- Бетонное основание должно быть плотным и должно иметь достаточный предел прочности на сжатие (минимум 25 Н/мм<sup>2</sup>) и минимальный предел прочности на отрыв (минимум 1,5 Н/мм<sup>2</sup>).
- Основание должно быть чистым, сухим и свободным от любых примесей, в частности, от грязи, масла, консистентной смазки, покрытий и средств поверхностной обработки и т.п.
- Бетонные основания должны быть тщательно подготовлены механическим способом с помо-

щью аппарата пескоструйной очистки или оборудования для киркования с целью удаления цементного молочка и получения пористой текстурированной поверхности.

- Слабодержащиеся частицы бетона, должны быть удалены, дефекты поверхности должны быть отремонтированы.
- Ремонт основания, заделка дефектов и выравнивание поверхности должно производиться подходящими материалами серии Sikafloor®, Sikadur® b Sikagard®.
- Перед нанесением данного продукта необходимо полностью очистить все поверхности от пыли, мусора и крошки, предпочтительно с помощью щет-

**Техническое описание продукта**

Sikafloor®-264 Thixo

Июль 2018, Версия 02.01

020811020020000056

ки или пылесоса.

## СМЕШИВАНИЕ

Хорошо перемешайте компонент А электрическим миксером с низкими оборотами, добавьте все количество компонента В и перемешивайте в течение 3 минут, до образования однородной смеси. Когда части А и В смешаны, добавьте кварцевый песок и, если требуется, Extender T и перемешайте еще 2 минуты до достижения однородной смеси. Для гарантии полного смешения материалов перелейте смесь в чистый контейнер и перемешайте снова до образования однородной массы. Не стоит вымешивать слишком долго, чтобы не допустить проникновения в смесь большого количества воздуха.

### Инструмент для перемешивания

Sikafloor®-264 Thixo необходимо тщательно перемешать с помощью низкоскоростной мешалки (300-400 об/мин) или другого подходящего оборудования. Для приготовления растворов использовать смеситель принудительного действия, вращающийся поддон лопастного или желобочного типа. Не применять гравитационный смеситель.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Перед работой проверьте влажность основания, влажность воздуха и точку росы. Если влажность основания > 4%, используйте материалы Sikafloor® EpoCem® в качестве временной гидроизоляции.

### Грунтовка

Прежде всего, необходимо выровнять неровные поверхности. При необходимости нанесите два грунтовки. Нанести Sikafloor®-156 /-161 /-160 кистью, валиком или шпателем.

Предпочтительное нанесение - с помощью шпателя и затем с помощью рельефного валика необходимо выполнить повторную укатку в поперечном направлении.

### Выравнивание

Неровности поверхности должны быть вначале выровнены. Для этого используйте, например, выравнивающий раствор Sikafloor®-156/-161/-160 (см. технологическое описание).

### Текстурированное покрытие, наносимое валиком / Текстурированное покрытие, наносимое валиком, имеющее повышенное сопротивление скольжению

Sikafloor®-264 Thixo выливается и равномерно распределяется с помощью зубчатого шпателя, а затем с помощью рельефного валика выполняется повторная укатка в поперечном направлении.

### Верхний водоизолирующий слой

Sikafloor®-264 Thixo выливается и равномерно распределяется с помощью шпателя и резинового валика, а затем с помощью рельефного валика или валика с коротким ворсом необходимо выполнить повторную укатку в поперечном направлении.

### Инструменты

Рекомендуемый поставщик инструментов:

PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone: +49 40/5597260, [www.polyplan.com](http://www.polyplan.com)

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент очищайте немедленно после работы с помощью растворителя Thinner C. Затвердевший материал удаляется только механически.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания эстетичного внешнего вида пола после нанесения состава Sikafloor®-264 Thixo необходимо немедленно удалять все разливы жидкостей и проводить регулярную чистку, используя вращающиеся щетки, механические полотеры, машины для чистки, мойки и сушки полов, высоконапорные моющие аппараты, моющие пылесосы и т.п. с применением подходящих моющих средств и мастик.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

### Качество и подготовка основания

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Оценка и подготовка поверхности для системы полов".

### Инструкция по применению

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Смешивание и нанесение покрытий".

### Уход

Пожалуйста, обратитесь к "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносите Sikafloor®-264 Thixo на основания с повышенной влажностью.
- Не присыпайте грунтовочное покрытие.
- Свеженанесенный материал Sikafloor®-264 Thixo необходимо защищать от влаги, конденсата и воды, как минимум, в течение 24 часов.
- При использовании систем, наносимых валиком, или текстурированных покрытий на участках с ограниченным внешним воздействием и на обычных гигроскопичных бетонных основаниях грунтование с использованием Sikafloor®-156/-161/-160 не требуется.
- Для наносимых валиком / текстурированных покрытий: Не допускается нанесение тонких слоев на основания, содержащие неровности и включения грязи. Поэтому и основания, и прилегающие участки следует всегда готовить и тщательно очищать перед нанесением покрытия.
- Неправильная оценка и обработка трещин может привести к сокращению срока службы и к сильному растрескиванию покрытия.
- Для обеспечения точного совпадения покрытия по цвету на различных участках следует использовать Sikafloor®-264 Thixo из партий с одинаковым контрольным номером.
- При определенных условиях, например, при использовании подогрева полов в сочетании с высокой нагрузкой, на эпоксидном покрытии могут оставаться следы.

### Техническое описание продукта

Sikafloor®-264 Thixo

Июль 2018, Версия 02.01

020811020020000056



- Если требуется нагрев, запрещается использовать нагреватели, работающие на газе, мазуте, керосине и других видах топлива, поскольку они выделяют большое количество CO<sub>2</sub> и водяных паров, которые могут негативно сказаться на качестве покрытия. Для нагрева следует использовать воздуходувные системы с электрическим нагревом.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание пред назначенное для вашей страны.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ДИРЕКТИВА 2004/42/CE- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

В соответствии с директивой Евросоюза 2004/42 максимально допустимое содержание летучих органических соединений для готового к использованию продукта категории IIA / j тип sb) составляет 500 г/л (пределные нормы – 2010 г.). Максимальное содержание органических летучих соединений в готовом к использованию продукте Sikafloor®-264 Thixo составляет менее 500 г/л.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»  
141730, г. Лобня,  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс. +7 (495) 5 777 331  
[www.sika.ru](http://www.sika.ru)



Техническое описание продукта  
Sikafloor®-264 Thixo  
Июль 2018, Версия 02.01  
020811020020000056

Sikafloor-264Thixo-ru-RU-(07-2018)-2-1.pdf

BUILDING TRUST

