

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaWall®-55 Quartz Contact

Фактурная краска и кварцевая грунтовка под декоративные штукатурки (2 в 1)

ОПИСАНИЕ

SikaWall®-55 Quartz Contact – краска с кварцевым наполнителем, создающая мелко-шероховатую поверхность с зернистым эффектом и грунтовка с наполнителем для облегчения нанесения декоративных штукатурок

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaWall®-55 Quartz Contact – предназначена для создания декоративных покрытий на поверхностях стен внутри помещений, фасадов, цоколей зданий, в том числе на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке, а также для грунтования под толстослойные декоративные штукатурки. Наносится на любые минеральные основания внутри и снаружи помещений, такие как бетон, пенобетон, цемент, штукатурки, гипсокартон и так далее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает повышенной износостойкостью
- может использоваться как штукатурный грунт
- устойчива к механическим и климатическим нагрузкам
- прекрасно выдерживает сезонные колебания температур
- колеруется в любой цвет по веерам
- паропроницаемая, экологичная

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Акриловый сополимер, наполнители, функциональные добавки, пигменты, вода.
Упаковка	15 кг, пластиковые ведра
Цвет	белый, можно колеровать по веерам NCS, RAL и т. д.
Срок годности	24 месяца
Условия хранения	от +5 °C до +25 °C. Не замораживать!
Расход	~0,2–1 кг/м ²
Температура воздуха	от +5 °C до +30 °C
Относительная влажность воздуха	~60 %
Температура основания	от +5 °C до +30 °C
Время отверждения	~ 28 дней

Техническое описание продукта

SikaWall®-55 Quartz Contact

Ноябрь 2024, Версия 01.01

02189020000000197

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать, как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой. В жидком виде материал опасен для воды, поэтому не допускать попадания его в водоемы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Минеральные основания: поверхность должна быть очищена от жира, масел, пыли и других загрязнений. Отслоившиеся части основания необходимо удалить. Плесень, мох и грибок удалить механически и обработать пораженные места средством против плесени Sikagard®-115 W. Прогрунтовать основание с помощью акриловой грунтовки Sika® Primer Pro. Старые лакокрасочные покрытия, гипсокартон: слабо держащиеся участки покрытия удалить механически, клеевые краски полностью смыть и обработать основание с помощью акриловой грунтовки Sika® Primer Pro.

ПРИМЕНЕНИЕ

SikaWall®-55 Quartz Contact наносится без разбавления. Наносить с помощью валика крестообразными движениями. Для перекрашивания темных участков поверхности можно нанести грунтовочный слой SikaWall®-55 Quartz Contact, разбавленный водой максимум до 10%. Непосредственно после нанесения можно приступить к декорированию поверхности. Оптимальная температура для проведения работ: от +15 °C до +25 °C. Не допускать попадания влаги и понижения температуры ниже +5 °C до полного высыхания материала. Во избежание разницы в оттенке для нанесения сплошной поверхности рекомендуем запастись достаточное количество краски из одной партии. В случае применения материала из разных партий на места стыков рекомендуем наносить смесь из новой и старой партий в соотношении 1:1 и организовать работу так, чтобы стыки были в малозаметном месте, желательно на углах.

УХОД ЗА МАТЕРИАЛОМ

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Стойкость к истиранию: через 2–4 часа. Через 4–6 часов можно наносить следующий слой при температуре около +20 °C и влажности 65%. Полная полимеризация происходит в течение 1 месяца, в течение этого срока покрытие не мыть и не подвергать механическим нагрузкам.



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Неотвержденный материал с инструмента удалить при помощи воды.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.