

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sarnafil® TS 77-18

Полимерная ТПО мембрана для кровельных систем с механическим креплением

ОПИСАНИЕ

Sarnafil® TS 77-18 (толщина 1,8 мм) - многослойная полимерная кровельная гидроизоляционная мембрана, армированная полиэстером и стеклохолстом, на основе термопластичных полиолефинов (ТПО), содержащая стабилизаторы ультрафиолетового света, антипирен, выпускаемая в соответствии с EN 13956.

Sarnafil® TS 77-18 - это кровельная мембрана, свариваемая горячим воздухом, предназначенная для использования в любых глобальных климатических условиях на открытых неэксплуатируемых кровлях. Sarnafil® TS 77-18 изготавливается с использованием стеклохолста для стабильности размеров и армирования из полиэстера для высокой прочности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционная ТПО мембрана для:

- Кровельных систем с механическим креплением
- Улучшение солнечного отражения существующих крыш из ТПО мембран (актуально только для цвета RAL 9016 SR)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доказанная эффективность в течение десятилетий
- Доступны различные цвета
- Устойчива к постоянному воздействию УФ-излучению
- Высокая стабильность размеров благодаря армированию стеклохолстом
- Устойчив к постоянному воздействию ветра
- Устойчива ко всем распространенным воздействиям окружающей среды
- Устойчива к микроорганизмам
- Устойчива к проникновению корней
- Совместима со старым битумом
- Сваривается горячим воздухом без использования открытого огня
- Возможность вторичной переработки

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В соответствии с LEED v4 SSc 5 (Вариант 1): Сокращение тепла на крыше (только для мембраны белого цвета).
- В соответствии с LEED v4 MRc 2 (Вариант 1): Строительство. Раскрытие и оптимизация продукта - Декларация экологических продуктов.
- В соответствии с LEED v4 MRc 3 (Вариант 2): Строительство. Раскрытие и оптимизация продукта - поиск сырья.
- В соответствии с LEED v4 MRc 4 (Вариант 2): Строительство. Раскрытие информации о продукте и оптимизация - Компоненты материалов.
- Соответствие стандарту LEED v2009 SSc 7.2 (вариант 1): эффект острова тепла - крыша
- В соответствии с LEED v2009 MRc 4 (Вариант 2): Повторная переработка.
- Доступна декларация IBU об экологической продукции (EPD)

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Маркировка CE и декларация о соответствии EN 13956 - Полимерные листы для гидроизоляции кровли
- Испытание на соответствие Sarnafil® G 410-TS-77, одобрения FM, сертификат № 3047304

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Термопластичные полиолефины (ТПО)	
Упаковка	Sarnafil® TS 77-18 каждый стандартный рулон упаковывается в синюю полиэтиленовую плёнку.	
	Упаковочная единица:	См. Прайс-лист
	Длина рулона:	15.00 м
	Ширина рулона:	2.00 м
	Масса рулона:	59.50 кг
Внешний вид / цвет	Поверхность:	
	Стандартная:	матовая
	Светоотражающая:	глянцевая
	Цвета:	
	Верхняя поверхность:	Бежевый Серый (ближе к RAL 7040) Антрацитовый (ближе RAL 7016) Медно-коричневый (ближе RAL 8004) Зеленый (ближе RAL 6011) Белый (ближе к RAL 9016) Белый, светоотражающий (RAL 9016 SR)
	Нижняя поверхность:	Черный
Срок годности	5 лет с даты производства.	
Условия хранения	Рулоны должны храниться при температуре от +5 °С до +30 °С в горизонтальном положении на паллете, в защищённом от прямых солнечных лучей, дождя и снега месте. Не штабелировать паллеты с рулонами или с любыми другими материалами во время транспортировки или хранения.	
Классификация материала	EN 13956 ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3	
Видимые дефекты	Отсутствуют	(EN 1850-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Длина	15 м (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Ширина	2 м (-0.5 % / +1 %)	(EN 1848-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Эффективная толщина	1,8 мм (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Ровность	≤ 30 мм	(EN 1848-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Ровность	≤ 10 мм	(EN 1848-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Удельный вес	1,90 кг/м ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на пробой	Жёсткое основа- ≥ 1000 мм ние Мягкое основа- ≥ 1250 мм ние	(EN 12691) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Стойкость к воздействию града	Жёсткое основа- ≥ 25 м/с ние Мягкое основа- ≥ 36 м/с ние	(EN 13583) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Прочность при статическом нагружении	Мягкое основа- ≥ 20 кг ние Жёсткое основа- ≥ 20 кг ние	(EN 12730) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Стойкость к прорастанию корней	Соответствует	(EN13948)
Прочность на растяжение	Вдоль рулона ≥ 1000 Н/50 мм Поперек руло- ≥ 900 Н/50 на мм	(EN 12311-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Растяжение	Вдоль рулона ≥ 13 % Поперек руло- ≥ 13 % на	(EN 12311-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Стабильность размеров	Вдоль рулона $\leq 0,2 $ % Поперек руло- $\leq 0,1 $ % на	(EN 1107-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Прочность на разрыв	Вдоль рулона ≥ 300 Н Поперек руло- ≥ 300 Н на	(EN 12310-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Сопротивление к отслаиванию сварного соединения	Разрыв вне зоны сварного шва	(EN 12316-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Прочность шва	≥ 500 Н/50 мм	(EN 12317-2) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Гибкость при низких температурах	≤ -40 °C	(EN 495-5) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Пожарные характеристики	$B_{ROOF}(t1) < 20^\circ$	(EN 1187) (EN 13501-5)
Класс пожарной опасности	Класс E	(EN ISO 11925-2, классификация согласно EN 13501-1)
Результат воздействия жидких химических веществ включая воду	По запросу	(EN 1847)
Воздействие на битум	Соответствует. ТПО мембраны Sarnafil® Т устойчивы к воздействию старого битума	(EN 1548)
Стойкость к воздействию УФ	Соответствует норме (> 5000 ч / grade 0)	(EN 1297) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3
Паропроницаемость	$\mu = 190\ 000$	(EN 1931)
Водонепроницаемость	Соответствует	(EN 1928) ТУ 5774-028-13613997-09 с изменениями № 1,2,3

Светоотражающая способность	Цвет	Исходный	3 года спустя	Тестирующий институт	(ASTM C 1549)
	Бежевый	0,64	0,56	CRRC	
	Белый RAL 9016	0,79	0,68	CRRC	
Тепловое излучение	Цвет	Исходный	3 года спустя	Тестирующий институт	(ASTM C 1371)
	Бежевый	0,91	0,87	CRRC	
	Белый RAL 9016	0,91	0,87	CRRC	
Коэффициент отражения солнечных лучей	Цвет	Исходный	3 года спустя	Тестирующий институт	(ASTM E 1980)
	Бежевый	78	66	CRRC	
	Белый RAL 9016 SR	109	94	CRRC	
Продукты, проверенные в институте CRRC, перечислены в базе данных продуктов Cool Roof Rating Council (CRRC).					
Рейтинг LEED USGBC	Цвет	Исходный	3 года спустя		(ASTM E 1980)
	Бежевый	-	SRI > 64		
	Белый RAL 9016	SRI > 82	SRI > 64		
	Светоотражающий RAL 9016 SR	SRI > 82	SRI > 64		
Соответствует минимальным требованиям по снижению LEED V4 SS кредита 5 варианта 1					

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы

Доступен широкий ассортимент комплектующих, например, стандартные готовые детали, водосточные воронки, пешеходные дорожки и декоративные профили.

Должны использоваться следующие материалы::

- Sarnafil® T 66-15 D - неармированная мембрана для примыканий
- Sarnafil® TS 77 strips - полосы мембраны
- Sarnafil® T Metal Sheet - ламинированная ТПО жель
- Sarnafil® T Welding Cord - сварной шнур ТПО
- Sarnabar® / Sarnafast® - крепёжные шины / точечный крепёж
- Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set - средство для подготовки сварного шва, очищающие салфетки
- Sarnacol® T 660 - контактный клей
- Solvent T 660 - разбавитель к контактному клею
- Sarnafil® T Clean - очиститель мембраны

Совместимость

Sarnafil® TS 77-18 может быть уложена на любую теплоизоляцию и выравнивающие слои, применяемые на кровлях. Не требуется дополнительных разделительных слоев.

Sarnafil® TS 77-18 пригодна для монтажа поверх существующей и тщательно очищенной старой битумной кровли, например, при ремонте старых плоских кровель.

При прямом контакте с битумом возможно изменение цвета мембраны.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха -20 °C мин. / +60 °C макс.

Температура основания -30 °C мин. / +60 °C макс.

Техническое описание продукта

Sarnafil® TS 77-18

Июль 2020, Версия 03.02

020910012000181001

BUILDING TRUST



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Электрическое оборудование для сварки горячим воздухом, такое как ручное оборудование для ручной сварки горячим воздухом и прижимные валики или автоматические аппараты для сварки горячим воздухом с контролируемой температурой горячего воздуха минимум 600 °С.

Рекомендуемый тип оборудования:

- Ручное: Leister Triac
- Автоматическое: Sarnamatic 681
- Полуавтоматическое: Leister Triac Drive

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть однородной и гладкой, не иметь острых выступов, неровностей и т. д. Sarnafil® TS 77-18 необходимо отделить от несовместимых оснований с помощью эффективного разделительного слоя во избежание ускоренного старения. Защитный слой должен быть совместимым с мембраной, устойчивым к растворителям, чистым, сухим и свободным от жира и пыли. Металлические листы перед нанесением клея необходимо обезжирить с помощью растворителя Solvent T 660.

ПРИМЕНЕНИЕ

Процесс укладки

При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как соответствующее описание технологии, руководство по применению и инструкции по укладке ТПО мембран Sarnafil®.

Способ фиксации – общий

Гидроизоляционная мембрана устанавливается путем свободной укладки (без растяжения мембраны или установки под натяжением) с механическим креплением в шовных перекрытиях или независимо от перекрытий. Швы перекрытия подвергаются горячей сварке с использованием специального оборудования с горячим воздухом.

Метод крепления, линейное крепление (Sarnabar®)

Раскатайте рулоны мембраны Sarnafil® TS 77-18, с перехлестом шириной 80 мм, немедленно сварите и прикрепите к основанию с помощью крепежных шин Sarnabar®. Тип крепления и расстояния следует выбирать по рекомендациям Sika. Концевые элементы по периметру следует закреплять пластинами распределения нагрузки Sarnabar® Load Distribution Plate. Для надёжности уложите полоски мембраны Sarnafil® TS 77-18 под торец крепежной шины и под пластину. Между торцами крепежных шин оставьте зазор 10 мм. Не устанавливайте крепёж в отверстие, ближайшее к торцу крепежной шины. Покройте торцы крепежной шины кусочками мембраны Sarnafil® TS 77-18 и заварите. После установки Sarnabar® необходимо немедленно придать водонепроницаемость элементам Sarnafil® TS 77-18 с помощью защитных накладок. Необходимо закрепить Sarnafil® TS 77-18 с помощью крепежных шин Sarnabar®. Шнур S-Welding Cord диаметром 4

мм для сваривания мембраны Sarnafil® TS 77-18 защищает кровельное покрытие от износа и от отрыва ветром.

Метод крепления, точечное крепление (Sarnafast®)

Мембраны Sarnafil® TS 77-18 всегда следует укладывать перпендикулярно направлению волн профнастила. Sarnafil® TS 77-18 фиксируется с помощью креплений Sarnafast® и шипованных шайб вдоль размеченной линии на расстоянии 35 мм от кромки мембраны. Sarnafil® TS 77-18 укладывается с нахлестом шириной 120 мм. Расстояние между крепежами соответствует расчетам, выполненным компанией Sika. Sarnafil® TS 77-18 мембрана должна быть закреплена с помощью Sarnabar®. Шнур S-Welding Cord диаметром 4 мм для сваривания мембраны Sarnafil® TS 77-18 защищает кровельное покрытие от износа и от отрыва ветром.

Метод горячей сварки

Перекрывающиеся швы должны быть сварены при помощи оборудования для горячей сварки. Параметры сварки, включая температуру, скорость аппарата, расход воздуха, давление и параметры машины, должны подбираться и проверяться на месте в зависимости от типа оборудования и климатических условий перед сваркой.

Тестирование швов

Чтобы удостовериться в качестве сварочных работ, необходимо провести испытание швов механическим способом с использованием отвертки или иглы. Все дефекты должны быть устранены с помощью сварки горячим воздухом.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Укладка

- Инструкция по укладке ТПО мембран Sarnafil TS/TG

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными подрядчиками Sika®, имеющими опыт применения.

- Убедитесь, что Sarnafil® TS 77-18 защищено от прямого контакта с несовместимыми материалами (см. Раздел о совместимости).
- Sarnafil® TS 77-18 должна быть свободно уложена, без растяжения или установки под натяжением.
- Использование мембраны Sarnafil® TS 77-18 ограничено географическими местоположениями со среднемесячными минимальными температурами -50 °С. Постоянная температура окружающей среды во время использования ограничена до +50 °С.
- Использование некоторых вспомогательных продуктов, таких как клеи, чистящие средства и растворители, ограничено температурой выше +5 °С. Соблюдайте температурные ограничения в соответствии с техническими описаниями на продукты.
- Может потребоваться принятие специальных мер для установки при температуре ниже +5 °С из-за требований безопасности в соответствии с национальными правилами.

Техническое описание продукта

Sarnafil® TS 77-18

Июль 2020, Версия 03.02

020910012000181001

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При работе (сварке) в закрытых помещениях необходимо обеспечить приток свежего воздуха. Укладка мембран белого цвета RAL 9016 SR требует использования защитных очков от ультрафиолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2006

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sarnafil® TS 77-18
Июль 2020, Версия 03.02
020910012000181001

SarnafilTS77-18-ru-RU-(07-2020)-3-2.pdf

