

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastic®-827 HT

Модифицированный термопластичный клей в гранулах (пеллетах), применяется в качестве связующего слоя в системе гидроизоляции под литой или укатываемый асфальт

ОПИСАНИЕ

Sikalastic®-827 HT представляет собой модифицированный, расширяющийся сополимер в виде термопластичных гранул (пеллет). Предназначен для соединения мастичного асфальта, щебеночного мастичного асфальта и асфальтобетона с гидроизоляционными системами для мостов Sika.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikalastic®-827 HT только для профессионального применения.

Пеллеты используются в системе со свеженанесенными:

- Sikalastic®-8902 или SikaCor® HM Mastic

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает сцепление между гидроизоляционным покрытием Sika и асфальтовым покрытием
- Обеспечивает механическое сцепление (склеивание) из-за расширения при контакте с горячим асфальтом
- Обеспечивает хорошее сцепление и прочность на сдвиг

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Клеевой слой в гидроизоляционной системе ZTV-IN, часть 7, раздел 4, Sikalastic®-827 HT, kiwa, протокол испытаний № P 8332-1-E
- Система гидроизоляции моста Sikalastic®-851, BVA, сертификат № 15 / H237, в соответствии с рекомендациями BVA NAPAS
- Маркировка CE и декларация о соответствии стандартам ETA-18/1105 на основе ETAG 033 для гидроизоляции мостов

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Модифицированный этил-винил-ацетат-сополимер	
Упаковка	мешки массой 25 кг	
Срок годности	24 месяца с даты производства	
Условия хранения	Продукт должен храниться в оригинальной, закрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от + 5 °C до + 30 °C. Всегда смотрите информацию на упаковке.	
Плотность	~0,75 кг/л, объемная плотность данные при +23 °C	(EN ISO 2811-1)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химстойкость	Устойчив к воде, битуму и противообледенительным солям
--------------	--

Техническое описание продукта

Sikalastic®-827 HT

Июнь 2020, Версия 02.01

020706802100000001

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	~0,70 кг/м ²
Температура воздуха	Обратитесь к индивидуальному техническому описанию системы клеевого слоя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносить Sikalastic®-827 HT на гидроизоляционное покрытие, если время жизни нанесенного покрытия превышено.
- Температура асфальтового покрытия должна быть минимум +140 °С на бетонных поверхностях моста.
- Температура асфальтового покрытия должна быть минимум +160 °С на стальных поверхностях моста.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Для получения информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов пользователи должны обращаться к самой последней версии паспорта безопасности материалов, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sikalastic®-827 HT
Июнь 2020, Версия 02.01
02070680210000001

Sikalastic-827HT-ru-RU-(06-2020)-2-1.pdf

