

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikafloor®-20 PurCem® RU

ВЫСОКОПРОЧНОЕ, ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikafloor®-20 PurCem® RU представляет собой многокомпонентное цветное полиуретан – цементное покрытие на водной основе с текстурной нескользкой поверхностью. Обладает высокой механической, химической и температурной стойкостью. Обычно укладывается слоем толщиной от 6 до 9 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Sikafloor®-20 PurCem® RU только для профессионального применения.

Sikafloor®-20 PurCem® RU используется в качестве финишного износостойкого покрытия пола в зонах с высокой механической абразивной и ударной нагрузкой, агрессивным химическим и высоким температурным воздействием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная химическая стойкость
- Высокая механическая прочность
- Высокая температурная стойкость
- Не содержит летучих органических веществ (ЛОВ)
- Нескользящая поверхность
- Может наноситься на основания с высоким содержанием влаги (возможно нанесение на бетон, с момента укладки которого прошло 7 дней)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Полиуретан-цементное покрытие

УПАКОВКА

Часть А 3,0 кг пластиковое ведро

Часть А 204,0 кг бочка

	Часть В 3,0 кг пластиковая канистра Часть В 240,0 кг бочка Часть С 28,0 кг ламинированный бумажный мешок Часть А+В+С: 34,0 кг готовые к использованию комплекты									
ВНЕШНИЙ ВИД/ЦВЕТ	Часть А цветная жидкость Часть В коричневая жидкость Часть С порошок серого цвета									
ХРАНЕНИЕ	Часть А 12 месяцев с даты производства. Беречь от мороза. Часть В 12 месяцев с даты производства. Беречь от мороза. Часть С 6 месяцев с даты производства. Должна быть защищена от влаги. Продукт должен храниться надлежащим образом в оригинальной, невскрытой и неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °С до +30 °С.									
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ПЛОТНОСТЬ Часть А+В+С смесь: ~ 2,08 кг/л ± 0,03 (при +20 °С) Данные при температуре +23°С (ГОСТ 31992.1-2012) ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ >50 МПа (28 дней / +23 °С) (ГОСТ 4651-82) ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПРИ ИЗГИБЕ >10 МПа (28 дней при +23 °С / 50 % отн.влажн.) (ГОСТ Р 52740) АДГЕЗИЯ >1,5 МПа (разрушение по бетону) (ГОСТ 28574-2014) ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ <table><tr><td>6 мм</td><td>9 мм</td></tr><tr><td>От -25 °С до +80 °С</td><td>От -40 °С до +120 °С</td></tr></table>	6 мм	9 мм	От -25 °С до +80 °С	От -40 °С до +120 °С					
6 мм	9 мм									
От -25 °С до +80 °С	От -40 °С до +120 °С									
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМАХ	<table><tr><td>Назначение покрытия</td><td>Материал</td><td>Расход</td></tr><tr><td>Слой на сдир</td><td>Sikafloor®-21 PurCem® RU</td><td>1,7–2,5 кг/м²</td></tr><tr><td>Основной слой</td><td>Sikafloor®-20 PurCem® RU</td><td>2,1 кг/м²/мм</td></tr></table>	Назначение покрытия	Материал	Расход	Слой на сдир	Sikafloor®-21 PurCem® RU	1,7–2,5 кг/м²	Основной слой	Sikafloor®-20 PurCem® RU	2,1 кг/м²/мм
Назначение покрытия	Материал	Расход								
Слой на сдир	Sikafloor®-21 PurCem® RU	1,7–2,5 кг/м²								
Основной слой	Sikafloor®-20 PurCem® RU	2,1 кг/м²/мм								
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ	Бетонное основание должно иметь следующие характеристики: прочность на сжатие не менее 25 МПа, прочность на растяжение - не менее 1.5 МПа.									

	Основание должно быть чистым, без пятен от масел и смазок, отслаивающихся частиц, цементного молочка и т.п. В случае сомнений предварительно сделайте тесты основания.								
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	Бетонное основание должно быть тщательно подготовлено механически с помощью дробеструйной очистки или фрезерования для удаления цементного молочка и открытия пор в бетоне. Слабый бетон должен быть удален, поверхностные дефекты должны быть полностью отремонтированы. Бетонное основание должно иметь ровную поверхность и быть равномерно загрунтовано. Бугры нужно удалить, например, шлифованием. Пыль, остатки материала должны быть полностью удалены с поверхности предпочтительно с помощью щетки и/или пылесоса.								
НАНЕСЕНИЕ УСЛОВИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ	Температура основания +10°C мин. / +30°C макс. Температура воздуха +10°C мин. / +30°C макс. Относительная влажность воздуха Менее 85% Точка росы Не допускайте выпадения конденсата! Температура основания и незатвердевшего пола должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы. В противном случае возможно выпадение конденсата и появление белых разводов на поверхности пола.								
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА	Пропорции смешивания Часть А : В : С = 1 : 1 : 9,3 (размер упаковки = 3.0 : 3.0 : 28,0) по весу Смешивать только полные комплекты материала. Расход ~ 2,1 кг/м²/мм Толщина слоя Базовое и износостойкое покрытие: 6–9 мм "Время жизни" материала <table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура</th><th>Время</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10°C</td><td>~ 30 минут</td></tr> <tr> <td>+20°C</td><td>~ 20 минут</td></tr> <tr> <td>+30°C</td><td>~ 12 минут</td></tr> </tbody> </table>	Температура	Время	+10°C	~ 30 минут	+20°C	~ 20 минут	+30°C	~ 12 минут
Температура	Время								
+10°C	~ 30 минут								
+20°C	~ 20 минут								
+30°C	~ 12 минут								

Время ожидания / последующие покрытия

Перед нанесением следующего слоя на Sikafloor®-21 PurCem® RU выдержать:

Температура основания	Минимум	Максимум
+10°C	24 часа	72 часа
+20°C	24 часа	48 часов
+30°C	12 часов	24 часа

Значения времени примерные и зависят от изменяющихся внешних условий и состояния основания, в частности от температуры и относительной влажности.

Если используются другие грунтовки, обратитесь к соответствующему технологическому описанию продукта. Перед нанесением следующего слоя Sikafloor® PurCem® убедитесь, что слой грунтовки и слой покрытия полностью затвердели.

ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на материал.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойствам, экологии, токсичности и другую информацию.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

ООО "Зика"

141730, Московская область, г. Лобня,
ул. Гагарина, д.14
www.sika.ru

Тел.: +7(495) 577-73-33
Факс: +7(495) 577-73-31
Mail: info@ru.sika.com

Техническое Описание Продукта

Sikafloor®-20 PurCem® RU
02.2025, 020814020020000077

