

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Antisol® Admix

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Antisol® Admix – специальное быстросохнущее защитное паропроницаемое покрытие на полимерной основе для бетонных изделий, повышающее стойкость поверхностей к агрессивным воздействиям окружающей среды.

Sika® Antisol® Admix предназначен для защиты новых изделий из жёстких бетонных смесей в условиях заводского производства с применением дополнительной обработки изделий в технологическом цикле.

Обработанная поверхность на длительный период становится устойчивой к проникновению воды, агрессивных жидкостей и всевозможных загрязнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительное повышение долговечности
- Высокие водоотталкивающие свойства
- Паропроницаемое покрытие
- Высокая скорость полимеризации
- Значительное снижение риска высолообразования
- Защита бетонных изделий на этапе производства
- Улучшение внешнего вида изделий
- Снижение загрязняемости поверхности

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тротуарная плитка
- Облицовочные материалы
- Бортовые камни
- Искусственный камень

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

ЦВЕТ

Белая жидкость

УПАКОВКА

Контейнер 1000 кг, бочка 200 кг, канистра 10 л

ХРАНЕНИЕ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в заводской герметичной упаковке, в сухом, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 °C до +35 °C. Гарантийный срок годности – 12 месяцев с даты изготовления. Не допускать замораживания и хранения материала в металлической таре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПЛОТНОСТЬ

0,95 – 1,05 кг/л (при +20 °C)

ПОКАЗАТЕЛЬ pH

8,0 – 10,5

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

РАСХОД

Расход материала составляет 250 - 400 г/м² в зависимости от пористости и впитываемости основания.

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемая температура нанесения от +10°C до +40°C. При температуре ниже +10°C время полимеризации материала значительно увеличивается. Нанесение материала при отрицательной температуре не допускается.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением состава следует обязательно проверить действие продукта на незаметных участках конструкции. По возможности всегда проводите тестовое нанесение материала.

Перед обработкой изделий их поверхность должна быть чистой. Нанесение состава осуществляется на конвейере при помощи автоматических распылителей. Во время обработки следует избегать локального скопления жидкости. Эксплуатация изделий возможна через 24 часа.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведённые в данном техническом описании, получены в ходе лабораторных испытаний. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия различных факторов, на которые мы не можем повлиять.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

Для получения информации по безопасной работе, хранению и утилизации химических продуктов пользователям следует обращаться к последней версии паспорта безопасности материала, в котором

содержатся данные по физической, экологической, токсикологической безопасности и другая информация по охране труда.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

ООО "Зика"
141733, Московская область, г. Лобня,
ул. Гагарина, д.14
www.sika.ru

Тел.: +7(495) 577 73 33
Факс: +7(495) 577-73-31
Mail: info@ru.sika.com

Техническое Описание Продукта
Sika® Antisol® Admix
Издание 06.2024