

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz RU

Антискользящее декоративное эпоксидное покрытие на основе
цветного кварцевого песка для умеренных эксплуатационных нагрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Широкий спектр общественных и административных помещений : оздоровительные и учебные (детские сады, школы) учреждения, библиотеки, культурные и развлекательные центры
- Торговые и выставочные центры, рестораны, кафе, магазины
- Офисы и бизнес-центры
- Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой, с «сухими» и «влажными» производственными процессами.
- Покрытие устойчиво к свету и УФ-излучению.



Толщина покрытия ~ 2-3 мм

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ :

Слой	Материал	~ Расход*, кг/м²
Грунтовка	Sikafloor®-151 RU Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав Нормального отверждения, без летучих растворителей. Для сухих бетонных оснований.	0,3 – 0,5
Присыпка*	Сухой цветной кварцевый песок SikaQuartz Sand-08 (фракции 0,4-0,8) или SikaQuartz Sand-12 (0,8-1,2 мм)	0,8
Основной слой**	Sikafloor®-267 RU Двухкомпонентный самонивелирующийся эпоксидный состав Цветной. Без летучих растворителей. Для устройства промышленных полимерных покрытий пола	0,8-1,6
	Сухой кварцевый песок SikaQuartz Sand-04*** фракции 0,1-0,4 мм	0,25-1,0
Засыпка*	Сухой цветной кварцевый песок SikaQuartz Sand-08 (фракции 0,4-0,8) или SikaQuartz Sand-12 (0,8-1,2 мм)	3,0-6,0
Запечатывающий слой	Sikafloor BC 307 Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный состав. УФ-стойкий. Без летучих растворителей. Для устройства декоративных полимерных покрытий пола.	0,5-1,0
Финишный слой (опция)****	Sikafloor®-304 W Двухкомпонентный полиуретановый состав на водной основе для создания матового финишного слоя в системах напольных покрытий Sikafloor. УФ-стойкий	0,05-0,06

Примечание

*Расход материалов на основной слой, засыпку и запечатывающий слой также зависит от используемой фракции песка. Фракция песка на присыпку и засыпку выбирается в зависимости от требуемой толщины покрытия.

**Цвет Sikafloor®-267 влияет на оттенок итогового декоративного покрытия. В случае высоких требований к оттенку покрытия в качестве основного слоя используйте Sikafloor® BC 307, который не будет влиять на оттенок.

***Для получения толщины покрытия 2 мм необходимо исключить замес кварцевого песка в основной слой Sikafloor-267 RU.

****Лак наносится опционально. Рекомендуется нанесение лака Sikafloor®-304 W при необходимости в 2 слоя.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Антискользящее декоративное эпоксидное покрытие на основе
цветного кварцевого песка для умеренных эксплуатационных нагрузок

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Хим. стойкость	Устойчив ко многим химикатам. Обратитесь в технический отдел Sika за подробной информацией
Стойкость к скольжению (DIN 51130)	R11*
Показатели пожарной опасности (№123-ФЗ от 22.07.2008)	B1, РП1, Т1, Д2

*В зависимости от используемой фракции песка на засыпку.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании системы материалов, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технической поддержки ООО «Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данной системы материалов.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание системы материалов без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материалов убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальные и достоверные технические описания материалов можно всегда найти на нашем сайте www.sika.ru

ООО «Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: + +7 919 390 23 07
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@ru.sika.com www.sika.ru

