

SikaPaver® HC-26

ЗикаПавер® ХЦ-26

Высокоэффективная уплотняющая добавка для жёстких и сверхжёстких бетонных смесей

Описание и область применения

Описание SikaPaver® HC-26 - высокоэффективная уплотняющая добавка для бетонов.
Продукт удовлетворяет требованиям ТУ №2499-004-13613997-2008

Применение Добавка SikaPaver® HC-26 применяется в бетонных смесях, характеризующихся очень низким расходом воды затворения.
SikaPaver® HC-26 используется при производстве изделий из цветных и серых бетонов, из жёстких и сверхжёстких бетонных смесей.
Производство осуществляется в основном машинным способом, методом безопалубочного формования или с моментальным расформованием с применением технологий прессования, вибропрессования, экструзии, центрифугирования и т.п.

Добавка SikaPaver® HC-26 предназначена для производства:

- ▲ тротуарной плитки;
- ▲ бортового камня;
- ▲ садового камня;
- ▲ стеновых блоков;
- ▲ бетонных архитектурных форм;
- ▲ бетонных труб;
- ▲ дренажных изделий;
- ▲ водосливных лотков;
- ▲ многпустотных плит перекрытий.

Преимущества Преимущества SikaPaver® HC-26 для производителей:

- ▲ улучшенная гомогенность бетонной смеси;
- ▲ быстрое заполнение форм;
- ▲ сокращение формовочного цикла за счет быстрого процесса уплотнения бетонной смеси;
- ▲ снижение износа формообразующей оснастки;
- ▲ возможность увеличения расхода воды затворения на 1 м³ бетонной смеси без риска налипания бетонной смеси на пуансон или оползания граней (потеря формы) свежесформованных изделий;
- ▲ повышение качества изделий и снижение брака.

Преимущества SikaPaver® HC-26 для готовых изделий:

- ▲ более плотная структура бетона, гладкая и равномерная поверхность;
- ▲ улучшение однородности бетона по плотности и прочности;
- ▲ возможность раннего нагружения (использования) изделий;
- ▲ улучшение ранней и конечной прочностей бетонных изделий;
- ▲ увеличение морозостойкости изделий;
- ▲ улучшение износостойкости изделий и повышение их срока эксплуатации.

Concrete



Технические характеристики

Основа	Смесь поверхностно-активных веществ
Внешний вид	Мутная однородная жидкость синего цвета
Плотность	1,00 – 1,03 кг/дм ³ (при 20°C)
Показатель pH	10,0 – 12,0
Условия хранения	В закрытой заводской упаковке срок годности материала 12 месяцев от даты изготовления. Беречь от замораживания и воздействия прямых солнечных лучей.
Упаковка	Контейнеры 1000 кг; бочки 200 кг; канистры 30 кг; в розлив

Рекомендации по применению

Дозировка	0,35 - 0,5% от массы цемента
Применение	Обычно время перемешивания бетонной смеси составляет не менее 30 секунд с момента подачи добавки в бетонную смесь. Время перемешивания после ввода добавки зависит от индивидуальных условий каждого производства и должно быть определено при предварительном тестировании по критерию однородности свойств (в основном влажности) бетонной смеси. SikaPaver® HC-26 должен вводиться в бетонную смесь с водой затворения или добавлен в конце перемешивания бетонной смеси. Примечание! SikaPaver® HC-26 не должен применяться в подвижных бетонных смесях, т.к. это может привести к чрезмерному воздухововлечению и значительному снижению прочности бетона.
Очистка оборудования	Материал смывается водой.

Инструкции по безопасности

Меры предосторожности	Информация по использованию химических материалов, равно как и их складирование и утилизация по отношению к физическим, техническим, токсикологическим и экологическим данным, находится в листе-безопасности для данного материала, а также на этикетке.
Юридические замечания	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание**Центральный офис ООО «Сика»**

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331

Филиал в Санкт-Петербурге

196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 10 78, +7 (812) 723 08 57
Факс: +7 (812) 723 03 72

Филиал в Екатеринбурге

620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19 (36)

Филиал в Краснодаре

350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 43, 217 02 44
Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Сочи

354000, г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 1, офис 6
Тел.: +7 (8622) 624 485, 624 508

Официальный сайт

www.sika.ru

