

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaPaver®-774

Добавка для изготовления изделий из жестких бетонных смесей

ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

Линейка SikaPaver® (MasterCast®) специально разработана для производства бетонных изделий из жесткого бетона. Продукты серии SikaPaver® (MasterCast®) повышает способность жесткого бетона к уплотнению и повышают качество производимых изделий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

SikaPaver®-774 (MasterCast® 774) – добавка на основе поверхностно-активных веществ. Подходит для производства готовых изделий из жестких бетонных смесей, в частности, многпустотных плит перекрытий, железобетонных колец, дренажных труб, мелкоштучных изделий.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

SikaPaver®-774 (MasterCast® 774) ослабляет внутреннее трение и способствует образованию равномерно распределенной цементной пленки. Принцип действия основан на захватывании воздуха через механическое воздействие при перемешивании. Воздух стабилизируется в массе бетона гидрофобной частью поверхностно-активных веществ с образованием микропузырьков. Наличие маленьких пузырьков воздуха в бетоне облегчают процесс уплотнения. Благодаря этому увеличивается способность жесткого бетона к уплотнению, что позволяет уменьшить время и энергию вибрирования.

Повышает производительность оборудования за счет увеличения скорости формования изделий. Способствует получению четких граней и боковых поверхностей изделий при минимальной

вибрации. Сокращает износ оборудования за счет уменьшения трения между формой и бетоном.

ДОЗИРОВКА

Общая рекомендуемая дозировка 0,1 % – 0,5 % от массы цемента.

Для стандартных задач рекомендуемая дозировка 0,3 % от массы цемента.

Точная пропорция зависит от вида цемента и качества материалов. Так или иначе, дозировка определяется по результатам испытаний для подбора состава.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавку следует добавлять в бетонную смесь вместе с водой для затворения.

Предпочтительным является добавление с последней третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь!

Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения, и достаточного перемешивания.

В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

СОВМЕСТИМОСТЬ

SikaPaver®-774 (MasterCast® 774) совместим со всеми типами цемента и пигментов. При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость.

Показатель	Значение показателя
------------	---------------------

Внешний вид	Однородная жидкость синего цвета
Плотность при 20 °С, кг/м ³	1,00 ± 0,02
Водородный показатель, pH	5,0 - 9,0
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	≤ 0,1

УПАКОВКА

SikaPaver®-774 (MasterCast® 774) поставляется в 20 кг канистрах или в 1000 кг контейнерах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не ниже +5 °С в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных

лучей, защищать от высоких температур и замораживания.

Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.

SikaPaver®-774 (MasterCast® 774) - невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки. Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.sika.ru